



TECHNICKÝ LIST

KEIM SECCOPOR[®]-FINO

1. POPIS PRODUKTU

Speciální nehydrofobizovaná omítka s velmi dobrým odváděním a vynikající regulací vlhkosti. Normální omítková malta podle DIN EN 998-1. Vápenocementová suchá maltová směs s minerálním plnivem a speciálními pórotvornými přísadami. Odpovídá maltě kategorie CS II.

2. OBLAST POUŽITÍ

KEIM Seccopor-Fino slouží v kombinaci se Seccopor-Grosso jako vrchní omítka pro opravy a rychlé vysychání stěn zatížených vlhkostí. Je obzvlášť vhodná pro vlhké sklepy, po povodních, v historických a starých budovách atd. Ideální pro regulaci vlhkosti ve vlhkých místnostech k prevenci plísní. KEIM Seccopor-Fino lze použít i v exteriéru. Omítka KEIM Seccopor-Fino je vhodná, při dodržení všech navrhovaných opatření, i na sokly.

3. VLASTNOSTI PRODUKTU

- dobrá strojní zpracovatelnost
- snižuje riziko kondenzace
- neomezený kapilární transport vody (není hydrofobizovaný)
- jedinečné vysychání díky specifické geometrii pórů
- reakce na oheň: nehořlavý (A1)

CHARAKTERISTIKA MATERIÁLU:

- Objemová hmotnost čerstvé malty: cca 1,6 kg/dm³
- Největší zrno: 0,6 mm

KLASIFIKACE:

- Kategorie pevností v tlaku: CS II 1,5 -5,0 N/mm²
- Pevnost v tlaku: ČSN EN 1015-11
- Adhezní pevnost: ≥ 0,08 N/mm²
- Vzhled prasklin adhezní pevnosti: A,B,C
- Adhezní pevnost: ČSN EN 1015-12
- Třída absorpce vody: W0
- Zkušební norma absorpce vody: ČSN EN 1015-18
- Pórovitost: ≥ 40 %
- Faktor difúzního odporu vodní páry (hodnota μ): ≤ 11

BAREVNÝ ODSŤÍN:

přírodní bílý

4. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Podklad musí být rovný, suchý, nosný, dostatečně savý a zbavený zbytků snižujících přilnavost a nesmí být příliš savý. U silně savého podkladu nebo za velkého tepla je nutné předvlhčit.

TECHNICKÝ LIST – KEIM SECCOPOR®-FINO

PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ:

Teplota okolního vzduchu a podkladu během zpracování a schnutí musí být ≥ 5 °C. Nepracovávají na prudkém slunci ani na sluncem vyhřátých podkladech. Během zpracování i po něm chraňte plochy před přímým sluncem, větrem a deštěm.

PŘÍPRAVA MATERIÁLU / MÍCHÁNÍ A DOPRAVA:

KEIM Seccopor-Fino smíchejte s přibližně 5,5 - 6,5 L čisté vody na jeden pytel pomocí míchadla na tuhou plastickou konzistenci bez hrudek a nechejte krátce zrát. Nikdy nerozmíchejte vodou již ztuhlý materiál. Zpracování lze provádět ručně, pomocí kontinuální míchačky nebo i omítacím strojem. Motorovým míchadlem míchejte cca 1 - 2 minuty. Doba zpracování: ihned po namíchání, zpracujte do 30 minut. Tuhnoucí materiál se již nesmí znovu rozmíchávat.

SPOTŘEBA:

cca 1,4 kg/m²/mm

Údaje o hodnotách spotřeby materiálu jsou orientační na hladkých podkladech. Přesné hodnoty spotřeby je třeba určit pomocí zkušebních ploch.

ZPRACOVÁNÍ:

Namíchaný KEIM Seccopor-Fino rychle natáhněte vhodným nářadím v rovnoměrné tloušťce.

STRUKTURA SOUVRSTVÍ:

Skladba omítky: Jádrová omítky se provede z KEIM Seccopor-Grosso. Po zdrsnění lze následující den nanést KEIM Seccopor-Fino a strukturovat, hladit nebo vymýt. Tloušťka jedné vrstvy nesmí překročit 7 mm.

LÍCNÍ OMÍTKA:

Při použití KEIM Seccopor-Fino jako vrchní omítky lze povrch po dostatečném zatuhnutí zatočit houbovým hladítkem. Možné je také volné strukturování nebo vymývání.

NÁSLEDNÉ OŠETŘENÍ:

KEIM Seccopor-Fino se musí chránit před příliš rychlým vysycháním sluncem nebo větrem a v případě potřeby zvlhčovat.

NÁSLEDNÉ PŘEPRACOVÁNÍ:

Pro následný nátěr KEIM Purkristalat je v každém případě nutná minimální tloušťka vrstvy 5 mm. Bezpečně je možné natírat pouze nezasolené a ztuhlé povrchy. Minimální čekací doba před nátěrem je 14 dní. Pro interiéry se doporučuje KEIM Ecosil-ME nebo KEIM Biosil. Pro venkovní použití je vhodný KEIM Unikristalat, KEIM Purkristalat a KEIM Granital. Sintrové vrstvy by se měly před nátěrem odstranit vhodnými metodami.

TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA:

Před natíráním je nutné dodržet čekací dobu 14 dní.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ:

Nástroje, stroje a míchací zařízení ihned po použití očistěte vodou. Po vytvrzení je možné pouze mechanické odstranění.

5. DODÁVANÁ FORMA

obsah nádoby	měrná jednotka	množství na paletě	druh obalu
25	kg	36	pytel

6. SKLADOVÁNÍ

maximální doba skladování	podmínky skladování
12 měsíců	v suchu

7. LIKVIDACE

Informace o likvidaci viz kapitola 13 v bezpečnostním listu.

Odpadový klíč: 17 01 01

8. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Řiďte se bezpečnostním listem.

9. OBECNÁ INFORMACE

Vzhledem k vysušovací funkci omítky může při zatížení podkladu solemi docházet k jejich výkvětu na povrchu omítky. Ty lze podle potřeby omést.

Zakryjte plochy, které se nemají ošetřovat, zejména sklo, keramiku a přírodní kámen. Potřísnění na okolních plochách nebo na komunikacích ihned smyjte velkým množstvím vody.

Míchání s nesystémovými produkty nebo jinými cizími přísadami není povoleno.

10. CERTIFIKÁTY



Uvedené hodnoty a vlastnosti jsou výsledkem intenzivní vývojové práce a praktických zkušeností. Naše doporučení pro aplikaci slovem i písmem jsou zamýšlená jako pomoc při výběru našich produktů a nezakládají žádný smluvní právní vztah. Zejména nezbavují kupujícího a zpracovatele povinnosti přesvědčit se o vhodnosti našich produktů pro zamýšlené použití s obvyklou odbornou péčí. Je nutné dodržovat obecná stavebně technická pravidla. Vyhrazuje si právo provádět změny sloužící k vylepšení produktu nebo jeho aplikace. Uveřejněním tohoto vydání ztrácí předchozí vydání platnost.