



FICHE TECHNIQUE

KEIM MARANO®-PRO

1. DESCRIPTION DU PRODUIT

KEIM Marano-Pro est un enduit polyvalent utilisable sur tous les supports habituels à l'intérieur, aussi bien en construction neuve qu'en rénovation. KEIM Marano-Pro est prêt à l'emploi et prévu principalement pour l'application manuelle, en cas de besoin, Marano-Pro peut également être appliqué à la machine.

2. DOMAINE D'APPLICATION

KEIM Marano-Pro convient idéalement pour l'enduisage intégral des murs et des plafonds. KEIM Marano-Pro peut être utilisé sur des supports minéraux, organiques et mixtes. KEIM Marano-Pro permet d'obtenir un aspect de surface fin avec un degré de blancheur très élevé et une bonne résistance de surface.

3. PROPRIÉTÉS DU PRODUIT

- Application universelle
- peut être appliqué sur une partie ou sur la totalité de la surface
- peut être tiré à zéro
- peut être très facilement poncé
- très garnissant
- très haut degré de blancheur
- aspect de surface fin
- minéral
- faible odeur

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT:

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| - Densité: | ca. 1,7 - 1,8 g/cm ³ |
| - Part organique: | < 5 % |
| - pH: | environ 9 |
| - Granulométrie maximale: | 0,15 mm |
| - épaisseur de couche max.: | 4 mm |

TEINTES:

blanc

4. INSTRUCTIONS DE MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION DU SUPPORT:

Les supports doivent être secs, propres et exempts d'huile, de graisse, de poussière et autres substances contaminantes. Les supports en béton et en enduit doivent être complètement secs et durcis. Pour les supports en béton, une humidité résiduelle maximale de 3 % ne doit pas être dépassée.

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE:

La température ambiante et du support pendant l'application et le séchage doit être ≥ 5 °C.

FICHE TECHNIQUE – KEIM MARANO®-PRO

CONSOMMATION:

environ 1,75 kg/m² pour une épaisseur de couche de 1 mm.

Les consommations indiquées sont des valeurs de référence sur support lisse. Elles sont à déterminer avec exactitude par des essais sur chantier.

PRÉPARATION:

L'enduit de lissage est prêt à l'emploi. L'appliquer en fine couche à la truelle, en veillant à ne pas dépasser une épaisseur maximale de 4 mm. Les endroits plus profonds doivent être préalablement enduits. La surface sèche peut être poncée avec un papier abrasif fin (grain d'au moins 120). En cas d'application mécanisée, il faut utiliser des appareils appropriés, comme des pompes à piston Airless puissantes (par ex. Graco Mark 7 et plus) (buse ≥ 545 , sans filtre) ou une technique de pompe à vis.

RECOUVREMENT:

Remarque :

Après le ponçage et le dépoussiérage minutieux de la surface de l'enduit de lissage, il est recommandé d'appliquer une couche d'impression avec KEIM Soliprim.

L'enduit de lissage doit être recouvert d'une peinture intérieure appropriée, par exemple KEIM. Innostar, KEIM Innopro ou KEIM. Innotop.

TEMPS DE SÉCHAGE:

Recouvrable au plus tôt après 9 heures (à 23°C et 50% HR). En cas d'humidité relative de l'air et/ou d'épaisseur des couches plus élevées et/ou de températures plus basses, le séchage est retardé en conséquence.

NETTOYAGE DES OUTILS:

Nettoyer immédiatement à l'eau.

5. CONDITIONNEMENT

Quantité par conditionnement	Unité	Nombre par palette	Type de conditionnement
18	kg	33	seu

6. STOCKAGE

Durée de stockage max.	Conditions de stockage
12 mois	au frais hors gel Garder les récipients hermétiquement fermés

7. ÉLIMINATION

Pour des informations sur l'élimination, voir la section 13 de la fiche de données de sécurité.

Nomenclature déchets: 08 02 99

8. CONSIGNES DE SÉCURITÉ


Se référer à la fiche de données de sécurité. Valeur limite de l'UE pour ce produit .

Ce produit contient : - g/l de COV.

9. RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

Les projections sur les surfaces environnantes doivent être immédiatement éliminées avec de l'eau.
Il est interdit de mélanger le matériau avec des produits n'appartenant pas au système ou avec des produits complémentaires appartenant à d'autres systèmes.

10. CERTIFICATS & LABELS DE QUALITÉ



Les valeurs et propriétés mentionnées sont le résultat d'un travail de développement intensif et d'expériences concrètes. Nos recommandations écrites et orales ont pour but d'aider à la sélection de nos produits et ne constituent pas un rapport juridique contractuel. Plus particulièrement, elles ne libèrent pas l'acheteur et l'applicateur de l'obligation de s'assurer eux-mêmes, avec le soin habituel du secteur, de l'adéquation de nos produits en relation avec l'usage prévu. Les règles générales de la construction doivent être respectées. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications visant à améliorer le produit ou son utilisation. La publication de cette édition rend caduques les éditions précédentes.