



TECHNICKÝ LIST

KEIM CONCRETAL®-FIXATIV

1. POPIS PRODUKTU

KEIM Concretal-Fixativ je riedidlo a základný náter na silikátovej báze, vyvinutý pre betónové podklady. Skladá sa z kombinácie spojív kremičitanu draselného, kremičitého solu a organických prísad.

2. OBLASŤ POUŽITIA

KEIM Concretal-Fixativ riedidlo alebo prísada do farieb na silikátovej báze v systéme ogranického betónu KEIM: KEIM Betong-svart KEIM Concretal-W KEIM Concretal-W-Grob KEIM Concretal-Lasur KEIM Kontakt-Pluss Pomocou KEIM Concretal-Fixativ je možné regulovať, resp. znížiť nasiakavosť silne savých minerálnych podkladov.

3. VLASTNOSTI PRODUKTU

- C2C Certified Material Health Certificate™ Gold
- vysoko priepustný pre vodnú paru
- vysoko odolný voči poveternostným vplyvom
- absolútne UV odolný
- odolný voči hubám a plesniam, pretože prirodzene zásaditý
- odolný voči priemyselným emisiám
- odolný voči rozpúšťadlám
- reakcia na oheň: nehorľavý
- slabý zápach

CHARAKTERISTIKA MATERIÁLU:

- Hodnota pH: cca 11

FAREBNÝ ODS TIEN:

mliečny

4. POKYNY PRE SPRACOVANIE

PRÍPRAVA PODKLADU:

Podklad musí byť nosný, čistý a zbavený všetkých voľných častí, prachu, olejov a iných separačných látok. Organicky viazané staré nátery musia byť úplne odstránené. poškodené miesta opravte systémom KEIM Concretal na sanáciu betónu.

PODMIENKY SPRACOVANIA:

Teplota vzduchu a podkladu počas nanášania a schnutia musí byť ≥ 5 °C.

PRÍPRAVA MATERIÁLU:

SPOTREBA:

cca 0,15 L/m² ako základný náter.

Údaje o hodnotách spotreby materiálu sú orientačné na hladkých podkladoch. Presné hodnoty spotreby je potrebné určiť pomocou skúšobných plôch.

SPRACOVANIE:

Pre penetráciu silne savých podkladov: KEIM Concretal-Fixativ aplikujte nezriedený štetkou. Ako riedidlo na krycie ochranné nátery betónu na normálne hladké podklady: KEIM Concretal-W / Concretal-W-Grob / Concretal-Black. Pre základný

TECHNICKÝ LIST – KEIM CONCRETAL®-FIXATIV

náter: podľa savosti povrchu primiešať max. 10 % KEIM Concretal-Fixativ til KEIM Concretal-W (maks. 2,5 liter KEIM Concretal-Fixativ og 25 kg farby). Vrchný náter: neriedený KEIM Concretal-W. KEIM Concretal-Lasur: Pre základný náter vmiešať podľa savosti podkladu cca 20–50 % KEIM Concretal-Fixativ til KEIM Concretal-Lasur (cca 0,2 – 0,5 litra fiksering med liter lett). Vrchný náter: neriedený KEIM Concretal-Lasur. Ako riedidlo pre výtvarné lazúry: KEIM Concretal-Lasur je možné v základnom aj vrchnom nátere riediť produktom KEIM Concretal-Fixativ / Concretal-Black v lúmerževane. Ďalšie informácie o riedení a použití KEIM Concretal-W, KEIM Concretal-Black og KEIM Concretal-Lasur vid' príslušný technický liste.

DOBA SCHNUTIA:

Prepracovať je možné najskôr po 12 hodinách (pri 23 °C a 50% rel.v.). Pri vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu, hrúbke vrstiev a/alebo nižších teplotách sa schnutie príslušne predĺži.

ČISTENIE NÁRADIA:

Ihneď očistite vodou.

5. DODÁVANÁ FORMA

obsah nádoby	merná jednotka	množstvo na palete	druh obalu
20	L	24	kanister
5	L	96	kanister

6. SKLADOVANIE

maximálna doba skladovania	podmienky skladovania
12 mesiacov	obal uchovávať tesne uzavretý v chlade bez mrazu chránené pred teplom a priamym slnečným žiarením

7. LIKVIDÁCIA

Informácie o likvidácii vid' kapitola 13 v karte bezpečnostných údajov.

Odpadový kľúč: 06 02 99

8. BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE


Riadte sa bezpečnostným listom. Limitná hodnota EÚ pre tento produkt (kat. A/h): 30 g/l. Tento produkt obsahuje: 0 - 1 g/l VOC.

9. VŠEOBECNÁ INFORMÁCIA

Zakryte plochy, ktoré sa nemajú ošetrovať, najmä sklo, keramiku a prírodný kameň. Zasiachnutie na okolitých plochách alebo na komunikáciách ihneď zmyte veľkým množstvom vody.

Miešanie s nesystémovými produktmi alebo inými cudzími prísadami nie je povolené.

10. CERTIFIKÁTY



Uvedené hodnoty a vlastnosti sú výsledkom intenzívnej vývojovej práce a praktických skúseností. Naše odporúčania pre aplikáciu slovom aj písmom sú zamýšľané ako pomoc pri výbere našich produktov a nezakladajú žiadny zmluvný právny vzťah. Najmä nezavazujú kupujúceho a spracovateľa povinnosti presvedčiť sa o vhodnosti našich produktov pre zamýšľané použitie s obvyklou odbornou starostlivosťou. Je nutné dodržiavať všeobecné stavebno-technické pravidlá. Vyhradzujeme si právo vykonávať zmeny slúžiace na vylepšenie produktu alebo jeho aplikácie. Uverejnením tohto vydania strácajú predchádzajúce vydanie platnosť.