



TECHNICKÝ LIST

KEIM REVERFIX

1. POPIS PRODUKTU

KEIM Reverfix je odstrániteľný fixatív a riedidlo v system KEIM Reversil.

2. OBLASŤ POUŽITIA

Produktom KEIM Reverfix je možné pred náterom systémom KEIM Reversil penetrovať podklady s obsahom sadry alebo silne savé, čím sa zníži ich savosť. Kriedujúce podklady je možné penetráciou KEIM Reverfix spevniť. Na zhotovenie lazúrnych náterov alebo malieb je možné KEIM Reversil riediť produktom KEIM Reverfix med požadovaný lazúrny efekt. KEIM Reverfix er možné neskôr rovnako ako KEIM Reversil odstrániť vodou bez poškodenia alebo zmeny podkladu.

3. VLASTNOSTI PRODUKTU

- reverzibilný
- odolný proti zotretiu
- spevňujúca
- vysoko difúzna

CHARAKTERISTIKA MATERIÁLU:

- Hodnota pH: cca 8

FAREBNÝ ODSTIEN:

mliečny

4. POKYNY PRE SPRACOVANIE

PRÍPRAVA PODKLADU:

Podklad musí byť nosný, pevný, suchý, čistý a zbavený prachu a mastnoty.

PODMIENKY SPRACOVANIA:

Teplota vzduchu a podkladu počas nanášania a schnutia musí byť ≥ 5 °C.

PRÍPRAVA MATERIÁLU:

SPOTREBA:

cca 0,2 L/m² na jeden náter.

Údaje o hodnotách spotreby materiálu sú orientačné na hladkých podkladoch. Presné hodnoty spotreby je potrebné určiť pomocou skúšobných plôch.

SPRACOVANIE:

Na penetráciu silne savých, sadrových alebo kriedujúcich podkladov nanášajte neriedený štetcom alebo štetkou. Návod: Dôkladne predvlhčite vodou a po cca 10 minútach pôsobenia umyte čistou vodou a kefou.

DOBA SCHNUTIA:

Prepracovať je možné najskôr po 12 hodinách (pri 23 °C a 50% rel.v.). Pri vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu, hrúbke vrstiev a/alebo nižších teplotách sa schnutie príslušne predĺži.

TECHNICKÝ LIST – KEIM REVERFIX

ČISTENIE NÁRADIA:

Ihneď očistite vodou.

5. DODÁVANÁ FORMA

obsah nádoby	merná jednotka	množstvo na palete	druh obalu
20	L	24	kanister
5	L	96	kanister

6. SKLADOVANIE

maximálna doba skladovania	podmienky skladovania
6 mesiacov	v chlade bez mrazu obal uchovávať tesne uzavretý chránené pred teplom a priamym slnečným žiarením

7. LIKVIDÁCIA

Informácie o likvidácii vid' kapitola 13 v karte bezpečnostných údajov.

Odpadový kľúč: 08 01 12

8. BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE

Riadte sa bezpečnostným listom. Limitná hodnota EÚ pre tento produkt (kat. A/h): 30 g/l. Tento produkt obsahuje: 0 - 1 g/l VOC.

9. VŠEOBECNÁ INFORMÁCIA

Zakryte plochy, ktoré sa nemajú ošetrovať, najmä sklo, keramiky a prírodný kameň. Zasiahnutie na okolitých plochách alebo na komunikáciách ihneď zmyte veľkým množstvom vody.

Miešanie s nesyntetickými produktmi alebo inými cudzími prísadami nie je povolené.

10. CERTIFIKÁTY



Uvedené hodnoty a vlastnosti sú výsledkom intenzívnej vývojovej práce a praktických skúseností. Naše odporúčania pre aplikáciu slovom aj písmom sú zamýšľané ako pomoc pri výbere našich produktov a nezakladajú žiadny zmluvný právny vzťah. Najmä nezbavujú kupujúceho a spracovateľa povinnosti presvedčiť sa o vhodnosti našich produktov pre zamýšľané použitie s obvyklou odbornou starostlivosťou. Je nutné dodržiavať všeobecné stavebno-technické pravidlá. Vyhradzujeme si právo vykonávať zmeny slúžiace na vylepšenie produktu alebo jeho aplikácie. Uverejnením tohto vydania strácajú predchádzajúce vydanie platnosť.