



TECHNICKÝ LIST

KEIM REVERSIL®

1. POPIS PRODUKTU

KEIM Reversil je hotový odstrániteľný náter na ochranu historických malieb a podkladov v interiéri s minerálnym matným vzhľadom.

2. OBLASŤ POUŽITIA

KEIM Reversil možné použiť na omietku, štuk, pieskovec, vápennopieskové tehly a pevne držiace staré nátery. KEIM Reversil er vďaka svojej vysokej difúznej otvorenosti a ľahkému odstráneniu vodou bez poškodenia alebo zmeny povrchu zvlášť vhodný na ochranu malbisto a poýchovie. KEIM Reversil je možné spracovať ako krycí alebo lazúrny náter. V kombinácii so vzájomne presne zladenými komponentmi produktu systému KEIM Reversil je možná široká škála aplikácií.

3. VLASTNOSTI PRODUKTU

- reverzibilný
- flexibilné možnosti maľby a designu
- minerálne matný
- odolný proti zotretiu
- vysoko difúzna
- absolútne svetlostály

CHARAKTERISTIKA MATERIÁLU:

- Hodnota pH: cca 8

KLASIFIKÁCIA:

- Ekvivalentná difúzna hrúbka
vzduchovej vrstvy (hodnota sd): < 0,03 m

FAREBNÝ ODTIEN:

Biela a farebné odtiene iba s čisto minerálnymi svetlostálymi pigmentmi. Všetky odtiene KEIM Reversil možno ľubovoľne vzájomne miešať.

4. POKYNY PRE SPRACOVANIE

PRÍPRAVA PODKLADU:

Silne savé podklady alebo podklady s obsahom sadry je možné pre zníženie nasiakavosti penetrovať materiálom KEIM Reverfix opatrené základným náterom. Čerstvé vápenné vysprávky omietky musia byť vyschnuté a dvakrát neutralizované roztokom KEIM Fluat-10 zriedeným 1:3 mokré do mokrého. Popraskané povrchy a štruktúrne rozdiely je možné egalizovať materiálom KEIM Reversil-Schlämme

PODMIENKY SPRACOVANIA:

Teplota vzduchu a podkladu počas nanášania a schnutia musí byť $\geq 5\text{ }^{\circ}\text{C}$.

PRÍPRAVA MATERIÁLU:

KEIM Reversil sa musí pred spracovaním dôkladne premiešať.

SPOTREBA:

cca 0,15 L/m² na jeden náter.

Údaje o hodnotách spotreby materiálu sú orientačné na hladkých podkladoch. Presné hodnoty spotreby je potrebné určiť pomocou skúšobných plôch.

SPRACOVANIE:

KEIM Reversil sa nanáša štetkou alebo valčekom. Obvykle stačia dva nátery. Základný náter: KEIM Reversil neriedený alebo zriedený max. 10 % s voda zriediť. Základný náter av mal mať základný biely odtieň. Alternatív: KEIM Reversil-Schlämme aplikovať neriedený. Vrchný náter: KEIM Reversil nanášať neriedený. Pre lazúrne nátery alebo maľby KEIM Reversil zriedíte na požadovaný lazúrny efekt produktom mit KEIM Reverfix. Navn: Dôkladne predvlhčíte vodou a po cca 10 minútach pôsobenia umyte čistou vodou a kefou.

DOBA SCHNUTIA:

Prepracovať je možné najskôr po 12 hodinách (pri 23 °C a 50% rel.v.). Pri vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu, hrúbke vrstiev a/alebo nižších teplotách sa schnutie príslušne predĺži.

ČISTENIE NÁRADIA:

Ihneď očistite vodou.

5. DODÁVANÁ FORMA

obsah nádoby	merná jednotka	množstvo na palete	druh obalu
15	L	24	vedierko
5	L	70	vedierko

6. SKLADOVANIE

maximálna doba skladovania	podmienky skladovania
12 mesiacov	v chlade bez mrazu obal uchovávať tesne uzavretý chránené pred teplom a priamym slnečným žiarením

7. LIKVIDÁCIA

Informácie o likvidácii vid' kapitola 13 v karte bezpečnostných údajov.

Odpadový kľúč: 08 01 11 *

8. BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE

Riadte sa bezpečnostným listom. Limitná hodnota EÚ pre tento produkt (kat. A/a): 30 g/l. Tento produkt obsahuje: 0 - 3 g/l VOC.

9. VŠEOBECNÁ INFORMÁCIA

Zakryte plochy, ktoré sa nemajú ošetrovať, najmä sklo, keramiku a prírodný kameň. Zasiachnutie na okolitých plochách alebo na komunikáciách ihneď zmyte veľkým množstvom vody.

Miešanie s nesystémovými produktmi alebo inými cudzími prísadami nie je povolené.

10. CERTIFIKÁTY



Uvedené hodnoty a vlastnosti sú výsledkom intenzívnej vývojovej práce a praktických skúseností. Naše odporúčania pre aplikáciu slovom aj písmom sú zamýšľané ako pomoc pri výbere našich produktov a nezakladajú žiadny zmluvný právny vzťah. Najmä nezbavujú kupujúceho a spracovateľa povinnosti presvedčiť sa o vhodnosti našich produktov pre zamýšľané použitie s obvyklou odbornou starostlivosťou. Je nutné dodržiavať všeobecné stavebno-technické pravidlá. Vyhradzujeme si právo vykonávať zmeny slúžiace na vylepšenie produktu alebo jeho aplikácie. Uverejnením tohto vydania strácajú predchádzajúce vydanie platnosť.