



TECHNICKÝ LIST

KEIM ROMANIT®-SUMPFKALK

1. POPIS PRODUKTU

Kvalitné čisté mramorové vápno bez organických prísad a pigmentov, odležané minimálne 3 roky.

2. OBLASŤ POUŽITIA

KEIM Romanit-Sumpfkalk je základom pre všetky produkty v systéme KEIM Romanit. V čistej forme alebo zmiešaním so zložkami systému KEIM Romanit je možné zhotoviť vonkajšie aj vnútorné vápenné farby. Výber a pomer miešania týchto zložiek v systéme KEIM Romanit určuje spracovateľ so skúsenosťami s vápnom. Toto rozhodovanie závisí od podmienok objektu a historických skúseností. Vápno KEIM Romanit-Sumpfkalk je zvlášť vhodné pre použitie v reštaurátorských receptúrach. Ide teda o správny materiál na opravy v pamiatkovej starostlivosti.

3. VLASTNOSTI PRODUKTU

- otvorený pre difúziu
- odolný voči hubám a plesniam, pretože prirodzene zásaditý
- bez organických prísad

CHARAKTERISTIKA MATERIÁLU:

- Hodnota pH: 12,4

FAREBNÝ ODS TIEN:

minerálne biela

ZLOŽENIE

Hydroxid vápenatý a voda. Minimálne 3 roky odležané hasené mramorové vápno.

4. POKYNY PRE SPRACOVANIE

PRÍPRAVA PODKLADU:

Podklad musí byť suchý, nosný, nekriedujúci, čistý a bezprašný. Uvoľnené časti starých náterov musia byť odstránené mechanicky alebo otrýskaním vodou. Defekty doplňte vhodným vysrávkovým materiálom a prispôbte štruktúru. Prípadné sintrové vrstvy na nových omietkach odstráňte podľa pokynov prípravkom KEIM Fluat-10. Novo omietnuté plochy (vysrávky) vždy ošetríte prípravkom KEIM Fluat-10 podľa pokynov v technickom liste.

PODMIENKY SPRACOVANIA:

Teplota okolitého vzduchu a podkladu počas spracovania a schnutia musí byť ≥ 10 °C. Nespracovávajúte na prudkom slnku ani na slnkom vyhriatych podkladoch. Počas spracovania aj po ňom chráňte plochy pred priamym slnkom, vetrom a dažďom.

PRÍPRAVA MATERIÁLU:

SPOTREBA:

Údaje o hodnotách spotreby materiálu sú orientačné na hladkých podkladoch. Presné hodnoty spotreby je potrebné určiť pomocou skúšobných plôch.

SPRACOVANIE:

TECHNICKÝ LIST – KEIM ROMANIT®-SUMPFKALK

ČISTENIE NÁRADIA:

Ihneď očistite vodou.

5. DODÁVANÁ FORMA

obsah nádoby	merná jednotka	množstvo na palete	druh obalu
5	kg	70	vedierko
20	kg	24	vedierko

6. SKLADOVANIE

maximálna doba skladovania	podmienky skladovania
neobmedzene skladovateľný	bez mrazu chránené pred teplom a priamym slnečným žiarením

KEIM Romanit-Sumpfkalk musí byť vždy skladovaný prekrytý vodou.

7. LIKVIDÁCIA

Informácie o likvidácii vid' kapitola 13 v karte bezpečnostných údajov.

Odpadový kľúč: 08 01 11 *

8. BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE

Riadte sa bezpečnostným listom. Limitná hodnota EÚ pre tento produkt (kat. A/a): 30 g/l; (kat. A/c): 40 g/l. Tento výrobok obsahuje: 0 g/L VOC.

9. VŠEOBECNÁ INFORMÁCIA

Zakryte plochy, ktoré sa nemajú ošetrovať, najmä sklo, keramiku a prírodný kameň. Zasiahnutie na okolitých plochách alebo na komunikáciách ihneď zmyte veľkým množstvom vody.

Miešanie s nesystémovými produktmi alebo inými cudzími prísadami nie je povolené.

Uvedené hodnoty a vlastnosti sú výsledkom intenzívnej vývojovej práce a praktických skúseností. Naše odporúčania pre aplikáciu slovom aj písmom sú zamýšľané ako pomoc pri výbere našich produktov a nezakladajú žiadny zmluvný právny vzťah. Najmä nezavazujú kupujúceho a spracovateľa povinnosti presvedčiť sa o vhodnosti našich produktov pre zamýšľané použitie s obvyklou odbornou starostlivosťou. Je nutné dodržiavať všeobecné stavebno-technické pravidlá. Vyhradzuje si právo vykonávať zmeny slúžiace na vylepšenie produktu alebo jeho aplikácie. Uverejnením tohto vydania strácajú predchádzajúce vydanie platnosť.



KEIMFARBEN S.R.O.

Videňská 119 / 619 00 Brno / Tel. +420 511 181 222 / Fax +420 511 181 229
www.keim.com / barvy@keim.cz